

Profi W-Dur 50

Spotřeba:	z 1 pytle lze připravit cca 40 l malty
Složení:	vápenný hydrát, portlandský cement, keramzit a přísady
Zrnitost:	zrno 4 mm
Norma:	ČSN 722430 část 1 až 5
Pevnost:	v tlaku po 28 dnech min. 5,0 MPa
Tepelná vodivost:	0,30 W/mK

Zpracování

Míchání:

Profi W-Dur 50 lze míchat v běžných stavebních míchačkách. Spotřeba vody je cca 9 litrů na 1 pytel. K rozmíchání je nutné použít pouze pitnou vodu a nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008:2003. Po rozmíchání se záměsovou vodou je doba zpracovatelnosti cca 1,5 hod. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Zdění:

Silně savé materiály je třeba před použitím namočit a to především v letním období při vyšších teplotách. Naopak v zimních měsících musí být zdící materiál suchý. Spojovaný zdící materiál musí být pevný a bez prachu, nezmrzlý, zbaven nečistot a mastných skvrn. Malta se nanáší v ložných spárách celoplošně, přičemž tloušťka spár se pohybuje obvykle v rozmezí 0,8 až 1,6 cm.

Zdící malta Profi W-Dur 50 není vhodná pro zdění skleněných tvárnic a spárování líčového zdiva.

Zpracovávat při teplotě nad +5°C.

Výrobek



Charakteristika

Suchá maltová směs s příměsí keramzitu pro běžné zdění z pálených zdících materiálů s pevností v tlaku po 28 dnech min. 5,0 MPa.

Použití

Tepelně izolační vápenocementová malta s příměsí keramzitu. Je určena především pro zdění obvodového zdiva z keramických bloků. Zabraňuje vytváření tepelných mostů v ložných a svislých spárách.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
paleta (30 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby