

# Profi Vápenný hydrát - Jurat Kalk

Složení:	CaO+MgO: 93,1% MgO: 1,3% CO <sub>2</sub> : 3,7%
Technické údaje:	sytná hmotnost < 450 kg/m <sup>3</sup> zbytek na síti 0,09 mm < 5% zbytek na síti 0,20 mm, 1% jemnost mletí > 12 000 cm <sup>2</sup> /g vlhkost 0,5%
Norma:	certifikováno dle EN 459-1; CL 90-S

## Zpracování

### Míchání:

Míchání se provádí v běžné stavební míchačce a namíchaná směs se upraví na požadovanou konzistenci. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály.

### Doporučený poměr míchání:

Zdící malta: 2 díly Profi Vápenný hydrát - Jurat Kalk  
1 díl cement  
9 dílů písek + voda na požadovanou konzistenci

### Štuková omítka:

1 díl Profi Vápenný hydrát - Jurat Kalk  
3 díly písek + voda na požadovanou konzistenci

## Výrobek



## Charakteristika

Profi Vápenný hydrát - Jurat Kalk je dodáván v práškové formě. Vyrábí se suchým hašením práškového vápna, které je vyrobeno pálením vysoce jakostního vápence.

## Použití

Vápenný hydrát určen jako pojivá složka pro přípravu zdící malty nebo omítkové směsi přímo na stavbě. Dále nachází použití při ochraně životního prostředí, při čištění zařízení v úpravnách vody a jako dezinfekční prostředek v zemědělství.

## Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

## Balení a skladování

29,1 kg pytel  
873 kg - paleta (30 pytlů)  
volně ložené v silech  
skladovatelnost při suchém uložení  
min. 6 měsíců