

STAVOLINE-SLF-FLEX

Cementové flexibilní víceúčelové lepidlo tř. C2 TE S1

Suchá cementová směs pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb, mozaiky na stěny i podlahy. Pro lepení dlažeb na namáhané a zatěžované podklady, jako jsou balkony, terasy, vytápěné podlahy i stěny apod. Vhodné i pro slinuté obklady a dlažby, pro lepení na savé i nesavé minerální podklady. Pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Maltová směs splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkách (obsahu Cr6+).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zařazení dle EN 12004:	C2 TE S1
Pevnost v tlaku:	min 20 N / mm ²
Pevnost v tahu za ohybu:	min 5 N / mm ²
Zrnitost:	0-0,63 mm
Záměsová voda:	cca 5,6 l / 25 kg (0,22 l / 1 kg)
Doba odležení:	cca 5 minut
Zpracovatelnost:	cca 1 hodina v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti
Teplota při zpracování:	nad + 5 °C do + 30 °C
Barva:	šedá

VLASTNOSTI

Minerální, hydraulicky tvrdnoucí směs.
 Dobrá přilnavost k podkladu.
 Snadno zpracovatelná.
 Pro lepení různých typů obkladů a dlažeb.
 K lepení na stěny i podlahy vč. vytápěných podlah i stěn.
 K použití ve vnějším i vnitřním prostředí.
 Univerzální použití pro různé stavební práce.

SLOŽENÍ

Cement dle ČSN EN 197-1, odstupňované frakce křemičitých písků, aditiva pro lepší přilnavost k podkladu, přísady a aditiva pro zlepšení produktových a zpracovatelských vlastností.

PODKLAD

Vhodným podkladem pro lepení jsou rovné, pevné, nosné plochy, např. zdivo s omítkami, potěry, betony, atd. Podklad musí být vyzrálý, suchý, čistý, zbavený volných částí, prachu a jiných nečistot. Musí být zbaven nesoudržných vrstev, mastnot, starých nátěrů a jiných separačních prostředků nebo vrstev. Silně savé podklady před lepením zvlhčíme, nebo doporučujeme upravit vhodnou penetrací dle typu podkladu. Před lepením pak doporučujeme ověřit účinnost penetrace (snížení savosti) vodou.

Při pokládce dlažeb musí cementové potěry v okamžiku pokládky vykazovat zbytkovou vlhkost ≤ 2,0 CM-% (nevyhříváné) nebo ≤ 1,8 CM-% (vyhříváné). Potěry na bázi kalciumsulfátu (anhydritu) musí v okamžiku pokládky vykazovat zbytkovou vlhkost ≤ 0,5 CM-% (nevyhříváné) nebo ≤ 0,3 CM-% (vyhříváné).

Při lepení na anhydritové podlahy (nebo jiné lité cementové potěry) je nutné povrch nejdříve přebrousit, aby se odstranila povrchová vrstva tzv. „šlema“ a vzniklý prach důkladně odstranit průmyslovým vysavačem. Následně povrch anhydritového potěru ošetřit epoxidovým nátěrem např. EG s posypem křemičitým pískem. Na nové cementové potěry lze po ověření savosti lepit přímo, u starých cementových potěrů ověřit savost a případně povrch ošetřit vhodnou penetrací.

Jako podklad nejsou vhodné jakékoliv pružné podklady a materiály, které se deformují působením vlhkosti. Nevhodná je zvětralá, vlhkostí nebo výkvěty poškozená omítka, plochy s trhlinami nebo jinými deformacemi. Podklad pro lepení dlažeb (celé podkladní souvrství) musí splňovat pevnost v odtrhu min. 1,5 N / mm².

ZPRACOVÁNÍ

Obsah pytle (25 kg) důkladně promíchejte míchadlem s nízkým počtem otáček (max. 300 ot./min.) do homogenní plastické konzistence bez hrudek s cca 5,6 litry čisté vody. Záměsová voda musí odpovídat EN 1008. Nechejte cca 5 minut odležet a ještě jednou promíchejte.

Při lepení obkladů a dlažby postupujte obvyklým způsobem. Namíchanou směs zpracujte během cca 1 hodiny. Lepidlo nanášejte hladítkem tak, aby bylo zajištěno celoplošné pokrytí a spojení mezi podkladem a dlažbou. Po vložení a zaklepání dlažby (obkladu) musí vrstva lepidla být min. 3 mm.

Při lepení na zatěžované plochy, plochy dlouhodobě vystavené slunečnímu záření a nepříznivým klimatickým podmínkám, nesavé podklady (např. hydroizolace aj.) nebo slinuté dlažby (obklady) postupujte metodou „BUTTER-FLOATING“, kdy se lepidlo nanáší na podklad a na rubovou stranu dlažby. Při lepení na plochy s podlahovým topením musí být předem provedena topná zkouška (zápis do protokolu) a topení musí být minimálně 24 hodin před zahájením prací vypnuto. Do provozu může být znovu uvedeno až po dostatečném vytvrdnutí lepidla (spárovací hmoty). Dilatační spáry provedené v podkladu je nutné provést v lepeném obkladu (dlažbě). Na obkládanou plochu nanášejte jen tolik lepidla, aby keramika byla pokládána vždy do lepivého maltového lože. Rozsah plochy se řídí savostí podkladu, klimatickými podmínkami a rychlostí pokládání. Při lepení dodržujte doporučené postupy a nařízení norem pro pokládku obkladů a dlažeb. Dilatační spáry v podkladní vrstvě je nutné provést i v obkladu (dlažbě).

Spárování proveďte až po vyžrání a vyschnutí lepidla. Spáry musí být stejně hluboké, aby se zabránilo vzniku rozdílů odstínů spárovací hmoty. Proto při lepení přebytečné lepidlo ze spár odstraňte.

Nezpracovávejte při teplotách vzduchu, materiálů a podkladu pod +5 °C a nad + 30 °C. Při provádění prací a po dobu zrání je provedené dílo nutné chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami. Zejména před rychlým vysušením, vysokými nebo nízkými teplotami, větrem, před působením deště, nebo jiné vysoké vzdušné vlhkosti (např. vznik kondenzátu, mlhy), mrazu a přímého slunečního záření.

Dodatečné přidávání přísad do maltové směsi je zakázáno.

SPOTŘEBA

Pro lepení obkladů a dlažeb je spotřeba ovlivněna kvalitou podkladu (rovinou, strukturou podkladu, atd.), velikostí zubu hladítka a tloušťkou nanesené vrstvy. Spotřeba také závisí na tvaru zadního profilu obkladu, v praxi může být spotřeba rozdílná a je nutné ji ověřit v konkrétních podmínkách stavby.

Orientační spotřeba při lepení obkladů nebo dlažby pro 1mm tloušťky nanesené vrstvy je cca 1,3 kg suché směsi na 1 m².

Formát zubu hladítka (mm) Spotřeba suché směsi (kg / m²)

3x3	cca 1,3
4x4	cca 1,7
6x6	cca 2,7
8x8	cca 3,5

Vydatnost: cca 18,7 l mokré malty / 25 kg pytel

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

V suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku.

Dodává se v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

OCHRANA ZDRAVÍ – PRVNÍ POMOC

Maltová směs obsahuje cement. S vlhkostí reaguje alkalicky. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Představuje nebezpečí podráždění při styku s kůží. Nevdechujte prach.

Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem.

Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte ihned lékařské ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 65 %). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technickou poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách. Výrobce neposkytuje garance na vlastnosti výrobků, které jsou změněny nevhodným způsobem zpracování, nebo nevhodným použitím.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Technický list vydal:

Sievert CZ k.s.

Vinohradská 82, 618 00 Brno

Tel.: 515 500 826

Fax: 548 216 657

www.sievert.cz

info@sievert.cz

Revize: 05.09.2022